

CEKOL ZU-1

Hydroizolacja

- zaprawa uszczelniająca
- tarasy, balkony, baseny, piwnice
- pod okładziny ceramiczne, klinkierowe, kamienne
- izolacja pod i nadziemna murów i słupów fundamentowych
- bez gruntowania

JEDNOSKŁADNIKOWA



ZASTOSOWANIE

CEKOL ZU-1 jest zaprawą do wykonywania izolacji wodoszczelnych na tarasach, balkonach, w basenach kąpielowych, pod okładzinę ceramiczną, klinkierową i kamienną oraz do izolacji murów i słupów fundamentowych pod i nadziemnych, w kanałach, tunelach i piwnicach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie ubytki należy wyrównać zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04. Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą do uzyskania powierzchni matowo-wilgotnej.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZU-1 jest mieszanką szarego cementu, wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Po wymieszaniu z wodą powstaje rozplývna masa o bardzo dobrej urabialności, która zapewnia wysoką przyczepność do podłoża mineralnych takich jak beton, cegła ceramiczna, silikatowa, tynki cementowe itp.

WYKONANIE

Należy wsypać 1 kg proszku do ok. 0,22 l wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawić na 5 min. i ponownie wymieszać. Masę uszczelniającą jednoskładnikową należy nakładać w dwóch warstwach, pierwszą za pomocą szczotki dekarskiej a następną przy użyciu pacy stalowej. Drugą warstwę nanosić po związaniu warstwy pierwszej tj. po ok. 4-6 godzinach od nałożenia. W narożach należy zastosować odpowiednią taśmę uszczelniającą. Klejenie płytek można wykonywać po około 48 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy masy uszczelniającej. Zaleca się użycie kleju okształcalnego CEKOLQ-4 PLUS.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 14891CM O1P Cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej (mocowany z klejem typu C2 zgodnym z normą EN 12004)
Przyczepność początkowa:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej :	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych:	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5°C):	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Wodoszczelność:	brak przenikania
Grubość jednej warstwy:	maksymalnie 2 mm
Wydajność:	ok. 4 kg/ m ² przy łącznej grubości warstwy 2,5mm
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 6 kg	EAN: 5906474270060
Opakowanie 22kg	EAN: 5906474270220
CN	3214190
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

Pielęgnacja. Świeże warstwy należy chronić przed opadami deszczu oraz przed intensywnym wysychaniem.